



700077 FIRE-FIGHTER ANATOMIC FC BLUE (FF-AFC-B)

INNENHAND PALM

Double-Face Strick aus KEVLAR®/NOMEX® und einer Silikon-/Karbon-Beschichtung.

Double-Face knit made of KEVLAR®/NOMEX® with an abrasion resistant silicone coating.

RÜCKHAND BACKHAND

NOMEX® mit unserem speziell entwickelten SEIZ® Heat Absorber und Reflexelementen über den Knöcheln. Gummibandraffung am Handgelenk.

NOMEX® with our specially developed SEIZ® Heat Absorber and reflective elements above the knuckles. Elastic gather at the wrists.

FUTTER LINING

Das Innenfutter aus KEVLAR®-Glas, die PTFE-Membrane und die Außenhülle bilden eine Verbindung, die sich nicht lösen kann (Mehrlagenaufbau).

The KEVLAR® glass inner lining, the PTFE membrane, and the outer shell form a link that cannot come loose (multi-layer construction).

MEMBRANE MEMBRANE

PTFE-Membrane. Wasserdicht, atmungsaktiv, blut- und bakterienresistent. Virenresistenz und Chemikalienschutz gemäß NFPA 1971:2018.

PTFE membrane. Waterproof, breathable, blood- and bacteria-resistant. Virus resistance and chemical protection in accordance with NFPA 1971:2018.

STULPE CUFF

Stulpe aus NOMEX® mit innenliegendem Klettverschluss (FastClose) für perfekten Sitz in Extremsituationen. Innenliegende Befestigungsschleife zur Befestigung der Handschuhe an der Einsatzjacke sowie Karabiner.

NOMEX® cuff with an internal Velcro closure system (FastClose) for a perfect fit in extreme situations. Internal attachment loop for securing the gloves to the jacket and carabiner.

DuPont™
Nomex

DuPont™
Kevlar

EIGENSCHAFTEN PROPERTIES

FARBEN COLOURS

Blau / Blue

GRÖSSEN SIZES

(05) 06 07 08 09 10 11 12 13 (14)

GRÖSSENKENNZEICHNUNG SIZE MARKING	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
--------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Parameter

Anforderung | Requirement

Ergebnis | Result

Abriebfestigkeit Abrasion resistance	EN 388 3 (2000 Cycles)	4	(0534) ÖTI – Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Siebenhirtenstr. 12A, A-1230 Wien  Cat. 3 
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN 388 2 (Factor 2,5)	3	
Weiterreißfestigkeit Tear resistance	EN 388 3 (50N)	3	
Durchstichfestigkeit Puncture resistance	EN 388 3 (100N)	3	
Schnittfestigkeit Cut resistance	EN ISO 13997	E	
Brennverhalten Burning behaviour	EN 407 4	4	
Fingerfertigkeit Dexterity	EN 420 1	5	

Alle weiteren Prüfparameter = bestanden | All further parameters = passed.

1 bzw. A = geringe Leistungsstufe. 4, 5 oder F = Hohe Leistungsstufe. X = nicht geprüft. | 1 or A = low performance level. 4, 5 or F = high performance level. X = not tested.

PFLEGEHINWEISE CARE INSTRUCTIONS



Achtung! Keine Bleich- und Oxidationsmittel verwenden. Die Leistungsstufen wurden nach 30 Waschzyklen bestätigt.

Attention! Do not bleach or use oxidants. The performance levels were confirmed after 30 washing cycles.

LAGERUNG STORAGE

Die Handschuhe sollten an einem trockenen und sauberen Platz gelagert werden. Vermeiden Sie, dass sie Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

The gloves should be stored in a dry and clean place. Avoid getting them exposed to moisture or direct sunlight.

GEBRAUCHSDAUER SERVICE LIFE

Die Gebrauchsdauer ist abhängig vom Verschleißgrad und der Verwendungsintensität in den jeweiligen Einsatzgebieten. Zeitliche Angaben zur Gebrauchsdauer sind daher nicht möglich. Die Alterung definiert die Änderung der Produkteigenschaften über die Zeit während des Gebrauchs oder der Lagerung. Die Alterung wird verursacht durch die Kombination mehrerer Faktoren wie: Reinigung, Instandhaltungs- oder Desinfektionsprozesse / Einwirkung von sichtbarer/oder UV-Strahlung / Einwirkung von hohen oder niedrigen Temperaturen oder Temperaturwechseln / Einwirkung von Chemikalien einschließlich Feuchtigkeit / Einwirkung von biologischen Mitteln wie Bakterien, Pilzen, Insekten oder anderen Schädlingen / Mechanische Einwirkungen wie Abrieb, Biegebeanspruchung, Druck- und Zugbeanspruchung / Kontamination z.B. durch Schmutz, Öl, Spritzer / geschmolzenes Metalls usw. / Abnutzung.

The service life depends on the degree of wear and the use intensity in the respective areas. Temporal information on service life is therefore not possible. Ageing defines the change in product properties over time during use or storage. Ageing is caused by a combination of factors such as: Cleaning, maintenance or disinfection processes / exposure to visible / or UV radiation / exposure to high or low temperatures or temperature changes / exposure to chemicals including moisture / exposure to biological agents such as bacteria, fungi, insects or other pests / mechanical effects such as abrasion, bending, compression and tensile stress / contamination e.g. by dirt, oil, splashes / molten metal etc. / wear.

ENTSORGUNG DISPOSAL

Defekte und/oder nicht mehr benötigte Handschuhe können über den Hausmüll entsorgt werden.

Defective and/or no more needed gloves can be disposed of with the household waste.

EINSCHRÄNKUNGEN RESTRICTIONS

Diese Handschuhe schützen nicht vor chemischen und elekt